

Technisches Merkblatt

Seite 1/2

BONDTEC 725

Einkomponenten Dispersions-Montageklebstoff für den Innenbereich mit einer maximalen Bewegungsaufnahme von 5%.

BONDTEC 725 ist ein hochwertiger Fixierklebstoff mit hoher Anfangshaftung, jedoch lange fixierbar. Das Produkt ist standfest und geruchsneutral.

hohe Anfangshaftung – schnelle Aushärtung – lösemittelfrei – schleifbar – überlackierbar – hohe Endfestigkeit – spannungsausgleichend- geruchsneutral- kennzeichnungsfrei -

Anwendungsgebiete

Verklebung von Metall- und Holzbauteilen auf Beton, Mauerwerk, Putz. Kleben von Holzwerkstoffen, Dekor- und Dämmplatten z. B. Styropor, Sockelleisten, Kabelkanäle, Gipskartonplatten, Stuck- und Deckenprofile, Korkplatten, Stein und keramischen Fliesen.

BONDTEC 725 darf nicht eingesetzt werden für Spiegel- und Glasverklebungen, im Sanitärbereich, auf Marmor und Naturstein, Acrylglas, und bituminösen Untergründen.

Bei Verklebungen von nicht korrosionsgeschützten Metallen und Buntmetallen, sowie bei bewitterten Aussenanwendungen empfehlen wir die Verwendung von BONDTEC 602, Konstruktionsklebstoff.

Technische Daten

Chemische Basis	Acryldispersionsbasis
Farbe:	rein-weiss
Aushärtung	physikalisch trocknend
Spezifisches Gewicht	ca. 1,2 g/ml
Viskosität	standfeste Paste
Hautbildezeit (23° C/50% R. F.)	ca. 10 Minuten
Aushärtezeit (23° C/50 % R.F.)	ca. 24 h je nach Umgebungstemperatur
Temperaturbeständigkeit	-25° C bis + 80° C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 ° C bis + 40 ° C
Kennzeichnung	keine

Untergrund

Die Klebeflächen müssen tragfähig, staub- und fettfrei sein. Lose Partikel entfernen. Nichtsaugende Untergründe mit Aceton oder Spiritus vorreinigen. Die Verträglichkeit von Beschichtungen und Kunststoffen mit BONDTEC 725 muss gegeben sein, ggf. Vorversuche durchführen.

Technisches Merkblatt

Seite 2/2

BONDTEC 725

Einkomponenten Dispersions-Montageklebstoff für den Innenbereich mit einer maximalen Bewegungsaufnahme von 5%.

Fugendimension

Die Kleberdicke sollte 3 mm nicht unterschreiten. Montagekleber 725 ist kein Kontaktkleber. Bondtec 725 kann Unebenheiten bis 15 mm ausgleichen.

Verarbeitungshinweise

Eine Klebefläche sollte saugfähig sein. BONDTEC 725 vorzugsweise als Strang oder punktförmig auftragen. Bei Bedarf ist auch Flächenauftrag z. B. mit Zahnpachtel möglich. Das zu verklebenden Werkstück ist an den Untergrund anzupressen, z. B. Sockelleisten/Wand. Die verklebten Teile sind ca. 15 Minuten justierbar.

Bei sehr schweren oder spannungsbelasteten Verklebungen empfehlen wir bis zur endgültigen Aushärtung mechanische Befestigung der Klebeverbindung.

Reinigung

Überschüssigen Klebstoff einfach mit feuchtem Lappen entfernen.

Lieferform

310 ml Kartuschen
600 ml Folienbeutel

Verpackung

20 Kartuschen /Karton
20 Folienbeutel/Karton

Farben

rein-weiss

Lagerung

12 Monate, zwischen + 5° C und + 25° C in ungeöffneten Originalgebinden.
Vor Hitze und Frost schützen.

Kennzeichnung

keine

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt gem. 91/155/EWG.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

06/08 Diese Unterlage ersetzt frühere Ausgaben