

Technisches Merkblatt

Seite 1/2

BONDTEC 805 **Dampfsperrenklebstoff**

Produktbeschreibung

BONDTEC 805 ist ein alterungsbeständiger Spezial-Klebedichtstoff. **BONDTEC 805** ist enorm haftstark auf Folien, Kunststoffen und bauüblichen Untergründen. Das Produkt ist thixotrop (tropft nicht ab) eingestellt, einfrüerbeständig (bis -30°C) und entspricht den Anforderungen der EnEV 2007. Nach vollständiger Aushärtung besitzt der Klebstoff eine hohe Dauerklebkraft.

Anwendungsgebiete

BONDTEC 805 wird als Klebedichtstoff zur dauerelastischen, winddichten Fugen-, Bauteilanschluss- und Stossüberlappungs-Verklebung/-Abdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien eingesetzt. Ferner für die Verklebung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern in der Fenster- und Türenmontage.

BONDTEC 805 haftet ohne Primer auf den unterschiedlichsten Baustoffen (Stein, Beton, Putz, Holz u.a.) sowie den infrage kommenden Folien und erbringt die geforderten luftdichten Verbindungen/Abschlüsse der Bauwerkshülle entsprechend der Energiesparverordnung EnEV 2002 und Empfehlungen der DIN 4108-7 (2001-08)

Technische Daten

Chemische Basis:	modifizierte Acrylat-Polymerdispersion
Viskosität	bei +20°C - mittelviskos-pastös standfeste Paste
Eigenschaft:	dauerelastisch, selbstklebend
Dichte:	ca. 1,17 g/cm ³
Aushärtezeit	ab 2 d, je nach Saugfähigkeit und Raupendicke
Verarbeitungstemperatur:	ab - 5 ° C bis 40 ° C
Temperaturbeständigkeit:	- 30 ° C bis + 60 ° C, in ausgehärtetem Zustand
Farbe:	hellblau

Reinigung

Die Reinigung von nicht ausgehärtetem **BONDTEC 805** erfolgt mit Wasser.

Technisches Merkblatt

Seite 2/2

BONDTEC 805 Dampfsperrenklebstoff

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. **BONDTEC 805** einseitig (ca. 4 – 8 mm Raupe) auf die Dampfsperre/-bremse oder Bauwerkstoff auftragen. Anschließend Folie fügen und durch Andrücken fixieren. Alternativ kann das Fügen der Folie nach bedingter AnAnrocknung (16 – 20h in staubfreier Umgebung) des Klebstoffes im Kontaktklebeverfahren erfolgen. Gelöste Verbindungen lassen sich aufgrund der selbstklebenden Eigenschaften des Klebstoffes wiederherstellen. Die Aushärtezeit ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Reinigung von nicht ausgehärtetem Klebstoffes erfolgt mit Wasser. Der Dichtstoff ist für die optische Sichtkontrolle blau eingefärbt.

Hinweis

Aushärtezeiten sind von Material, Temperatur, Auftragsmenge und anderen Einflüssen abhängig und können somit nur durch Eigenversuche ermittelt werden.

Lieferform

310 ml PE-Kartuschen	20 Kartuschen/Karton	1.200 Stück / Palette
600 ml Folienbeutel	20 Folienbeutel/Karton	800 Stück/Palette

Lagerung

Max. 12 Monate bei Raumtemperatur in ungeöffneten Originalgebinden, während der Lagerzeit steigt die Viskosität an. Kühl und trocken lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Kennzeichnung

BONDTEC 805 ist im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit dem Hinweis „Entzündlich“ zu kennzeichnen. Ein Gefahrensymbol ist nach GefStoffV nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt gem. 91/155/EWG.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

09/08 Diese Unterlage ersetzt frühere Ausgaben